

PRIMER 1400

SC 00314

Technický list:

NÁZOV:

PRIMER 1400

TYP:

Základný náter na vodnej báze

POUŽITIE:

Biely akrylovo-siloxánový základný náter na vodnej báze určený pre interiér a exteriér

ZLOŽENIE:

Špeciálne živice a plnivá na zabezpečenie priedušnosti

ROZPÚŠŤA

Voda

DLO:

CHÁRAKTERISTIKA:

Špecifická hmotnosť:

1 480 ± 30 g/l pri 20 °C

Viskozita:

7 000 cps

Uvoľnenie:

11-13 m²/l jedna vrstva (môže sa líšiť v závislosti od povrchu, pórovitosti a absorpcie substrátu a spôsobu aplikácie)

Zafarbenie:

biely

Balenie:

1 l / 5 l / 12 l

DOBA SCHNUTIA:

Suchý na dotyk:

po 2 hodinách pri 20 °C,

Suchý povrch:

po 4-6 hodinách pri 20 °C,

Pretierateľný:

po 6-8 hodinách pri 20 °C,






Úplne suchý:

po 24 hodinách pri 20 °C




CHARAKTERISTIKA A ODOLNOSŤ:

PRIMER 1400 je ľahko použiteľný produkt na vodnej báze, ktorý ponúka dobré krytie, trvanlivosť a umývateľnosť. Pred aplikáciou povrch ošetríte FISSATIVO 30G. PRIMER 1400 je možné aplikovať na rôzne povrchy, ako je betón, omietka, sadrokartón, sadrokartón, drevo, železo a povrchy, ktoré už boli natreté, za predpokladu, že farba pevne prilieha k povrchu.

*Tieto parametre boli merané v kombinácii PRIMER 1400 + SABULADOR EXTERIOR MATT

ŠPECIFIKÁCIA*	ŠTANDARD	HODNOTA	OZNČENIE
PRIEPUSTNOSŤ VODNEJ PARY Sd	UNI EN ISO 7783-2	Sd ≤ 0,14 m	UNI EN ISO 7783  VAPOR BARRIER
PRIEPUSTNOSŤ KVAPALNEJ VODY, W	UNI SK 1062-3	W=0,023 kg/m ² /h	UNI EN 1062-3  WATERPROOF
ODOLNOSŤ PROTI PLESNIAM	ZJEDNOTENÝ V ROKU 15457	0	UNI EN 15457  ANTIFUNGI
ODOLNOSŤ VOČI RIASAM	ZJEDNOTENÝ V ROKU 15458	0	UNI EN 15458  ANTIALGAE
HROMADENIE NEČISTÔT	UNI 10792	DL = 1,35	UNI 10792  NO DIRT

ENVIRONMENTÁLNE VLASTNOSTI:

ŠPECIFIKÁCIA	ŠTANDAR D	HODNOTA	OZNČENIE
OBSAH ONEBEZPEČNÝC H LÁTKACH	-	NEOBSAHUJEE	
HODNOTA FORMALDEHYD , X	HE A 1902-3	X < 0,005mg/m ² h F****	
OBSAH TÉKAVÝCH LÁTOK	Smernica 2004/42/ES	max. 20 g/l (limit EÚ 30 g/l) kat. A/g	

PRÍPRAVA POVRCHU:

Odstráňte všetok starý, neprilnavý a odlupujúci sa náter a umyte vodou a vhodným čistiacim prostriedkom. Potom vyplňte povrch, ktorý sa má ošetriť, a po vysušení obrúste. Potom naneste štetcom alebo valčekom vrstvu FISSATIVO ACRILICO 30 G zriedenú vodou v pomere 1:5. Alternatívne môžete použiť WATER FREE TRASPARENTE zriedené v pomere 1:1 syntetickým riedidlom alebo riedidlom farby. Po 8 hodinách pri 20 °C od aplikácie FISSATIVO ACRILICO 30 G alebo po 16 hodinách pri 20 °C po aplikácii WATER FREE TRASPARENTE pokračujte PRIMEROM 1400.

PRÍPRAVA PRODUKTU:

Riedenie: Zriedí sa 15 – 20 % vodou.

APLIKÁCIA:

Metóda: štetcom PV 09 alebo PV 95 valčekom

PROCES APLIKÁCIE:

Počet vrstiev: 1-2

Naneste PRIMER 1400 zriedený 15-20% vodou pomocou valčeka PV95 alebo štetca PV09, naneste jednu alebo dve vrstvy na zakrytie povrchu.

Po 6-8 hodinách pri 20 °C pokračujte v aplikácii SABULADOR EXTERIOR.

Pozn.: Pred aplikáciou produktu si pozorne pozrite video

Dôležité: Pre úspešný výsledok práce s dekoratívnym systémom SABULADOR EXTERIOR je potrebné dodržať dobu schnutia.

Aplikačná teplota: medzi +5 °C a +30 °C. Neaplikujte za silného slnečného svetla alebo vo veterných podmienkach. Vyhnite sa aplikácii v dňoch s vysokou vlhkosťou alebo keď sú povrchy zamrznuté.

Skladovanie: v tesne uzavretej nádobe aj po použití pri teplotách od +5 °C do +30 °C.

Stabilita: približne 2 roky v riadne uzavretej, nikdy neotvorenej nádobe.

POZNÁMKY: Pred použitím dôkladne premiešajte. Nástroje ihneď po použití umyte mydlom a vodou.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A LIKVIDÁCIA:

Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné prečítať celý návod a Kartu bezpečnostných údajov.

Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár vhodnými ochrannými prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom.

Podrobné informácie a pokyny pri manipulácii, bezpečnosti a osobnej ochrane sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov dostupnej v elektronickej verzii na webovej stránke www.dekorativne-natery.sk

Náradie je nutné hneď po použití dôkladne umyť vodou a vhodným čistiacim prostriedkom. Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách.

Likvidovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a podľa platných predpisov.

Zneškodnite v súlade s platnými predpismi a spôsobmi nakladania s odpadom pre použité balenia.

Technický list č. SC 00314, Vydané: Oddelením kontroly VALPAIN S.p.A. Via dell'Industria

verzia 1.

December 2022