

C 100 OVER

Technický list SC 00262

NÁZOV:

POPIS:

POUŽITIE:

CHARAKTERISTIKA:

C 100 OVER

Saténová farba s cementovým efektom

vodou riediteľný náter určený do interiéru

Špecifická hmotnosť: 1.010 ± 30 gr/LT pri 20°C

Výdatnosť: 4 – 5 m²/LT jedna vrstva na hladký povrch
2 – 2,5 m²/LT jedna vrstva na hladký (môže sa líšiť
v závislosti od podkladu, pórovitosti, absorpcie a
spôsobu aplikácie

Estetický efekt: produkt imitujúcu rôzne efekty cementu

Viskozita: 15000 cps

Zafarbenie: Farebná škála z katalógu

Balenie: LT. 1 - LT. 2,5 - LT.5

DOBA SCHNUTIA:

Suchý na dotyk: po 2 hodinách pri teplote 20°C

Pretierateľný: po 5 - 6 hodinách pri teplote 20°C

Úplne suchý: po 24 hodinách pri teplote 20°C

**CHARAKTERISTIKA A
ODOLNOSŤ:**

Úplne vytvrdnutý po 28 dňoch v závislosti od teploty. Po úplnom vytvrdnutí má produkt dobrú odolnosť voči oteru a normálnemu opotrebeniu.

plikujte C100 OVER do 24 hodín po natónovaní, aby ste predišli farebnej nestabilite.

ŠPECIFIKÁCIA	ŠTANDARD	HODNOTA	OZNAČENIE
REAKCIA S OHŇOM	UNI EN 13501-1	Trieda A1(nehorľavé)	EN 13501-1 FIREPROOF
EMISIE ZNEČISŤUJÚCICH LÁTKOK R	ISO 16000	TVOC <1 mg/m3 TRIEDA A+	EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR A+ A+ A+ A+ C
OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTKOK	-	NEOBSAHUJE	IPA APEO FORMALDEIDE AMMONIACA FREE
HODNOTA FORMALDEHYD , X	JIS A 1902-3	X<0,005 mg/m2h F****	FORMALDEHYDE FREE
OBSAH PRCHAVÝCH LÁTKOK	Smernics 2004-42-CE	Max 6,4g/L (EU limit 200g/L) Kat. A/I	VOC LOW

**PRÍPRAVA PRODUKTU:
APLIKÁCIA:**

Riedenie:

pripravený na použitie – neriedi sa

Nástroje:

Nerezová špachtľa, gumový valec, štetec

počet náterov:

1

PRÍPRAVA PODKLADU:

Uistite sa, že podklad je stabilný a odstráňte všetky nerovnosti. Eliminujte všetky škvrny a odlupujúcu farbu a umyte s vhodným saponátom. Vyrovnajte podklad ak je to potrebné a aplikujte penetračný náter. Potom aplikujte PRIMER 1200 valčekom, štetcom alebo striekacou pištoľou. Po 6 hodinách pri teplote 20°C aplikujte METEORE 10 a dokončíte s produktom C100 OVER.

APLIKAČNÝ CYKLUS

Nechajte METEORE 10 schnúť 24 hodín pri teplote 20°C a potom naneste konečný náter C 100 OVER. Pre zvýraznenie spojov a dosiahnutie efektu, ktorý imituje štruktúru kamenných dlaždíc, použite špeciálne pero Valpaint Pixel a potom naneste konečnú vrstvu C 100 Over. Po vysušení C100 Over môžete opätovne použiť permanentné pero VALPAINT Pixel pre zvýraznenie spojov, ak je to žiadúce. Aplikáciu METEORE 10 CEMENTO je možné realizovať viacerými efektami.

Aplikáciu METEORE 10 CEMENTO je možné realizovať viacerými efektami.

- 1) EFEKT COMPATO
- 2) EFEKT LARGE
- 3) EFEKT SLIM
- 4) EFEKT RIGATO
- 5) EFEKT LEVIGATO
- 6) EFEKT MRAMORU
- 7) EFEKT LISCIO
- 8) EFEKT LISCIO S PRÍDAVKOM ADTIVA SCAGLIE
- 9) EFEKT CIVILE
- 10) ŠTETCOVÝ HLADKÝ EFEKT

Pred použitím konzultujte video-návod pre Vami zvolený efekt.

TEPLOTA APLIKÁCIE: **SKLADOVANIE:**

od +10°C do +30°C.

uistite sa, že je nádoba dôkladne uzatvorená aj po použití a skladujte pri teplote od +10°C do +30°C.

STABILITA:

približne 1 rok, ak je nádoba vhodne uskladnená a nebola otvorená.

POZNÁMKY:

Dôkladne premiešajte produkt pred použitím. Umyte nástroje vodou a saponátom.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY **A LIKVIDÁCIA**

Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné prečítať celý návod a Kartu bezpečnostných údajov.

Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár vhodnými ochrannými prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom.

Podrobné informácie a pokyny pri manipulácii, bezpečnosti a osobnej ochrane sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov dostupnej v elektronickej verzii na webovej stránke www.dekorativne-natery.sk

Náradie je nutné hneď po použití dôkladne umyť vodou a vhodným čistiacim prostriedkom. Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách.

Likvidovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a podľa platných predpisov. Zneškodnite v súlade s platnými predpismi a spôsobmi nakladania s odpadom pre použité balenia.