



VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.dekorativne-natery.sk

SC 00256

MAGIC LIGHT FINITURA K 110

Technický list:

NÁZOV:

TYP:

POUŽITIE:

CHARAKTERISTIKA:

MAGIC LIGHT FINITURA K 110

Viacfarebná luminiscenčná povrchová úprava na vodnej báze v tme a fluorescenčné v drevo-fialovom svetle

Vnúťorné dekorácie.

špecifická 1.010 ± 30 gr/LT pri 25°C

hmotnosť:

viskozita: = = =

výdatnosť: 8-10 m²/LT jedna vrstva na hladký povrch (môže sa líšiť podľa drsnosti, Pórovitosť, absorpcie a spôsobu aplikácie)

efekt: Luminiscenčné v tme a fluorescenčné v drevo-fialovom svetle

zafarbenie: Svetlo modrá- v tme; zelená, biela, červená a žltá v drevo-fialovom svetle

balenie: LT. 0,500- LT. 1

suché: 3-6 hodín pri 20°C

pretierateľné:

úplne suché: 24-36 hodín pri 20°C

DOBA SCHNUTIA:

VLASTNOSTI A ODOLNOSŤ:

Biela farba na vodnej báze pre vnútorné použitie, ktorá absorbuje prirodzené aj umelé svetlo. Práve preto osvetlením miestnosti vyzdobenej povrchovou úpravou MAGIC LIGHT K110 na 5 minút, keď sa svetlá následne vypnú, sa ošetrované steny postupne opäť rozsvietia a o niekoľko minút sa stabilizujú.

Luminiscencia môže trvať 5 až 7 hodín, v závislosti od množstva absorbovaného svetla a intenzity tmy (počas tejto doby sa postupne intenzita luminiscencie znižuje. MAGIC LIGHT Finish K110 zostáva biela, matná a priehľadná. Keď je náter MAGIC LIGHT Finish K110 vystavený drevo-fialovému svetlu (neónová alebo fialová lampa) zmení svoju farbu zo svetlomodrej (v tme) na zelenú, červenú, žltú a bielu.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Povrch má byť biely alebo svetlý. Ak už bol povrch natretý, musí byť dobre priľnavý a nesmie sa odlupovať. Odstráňte všetky nedokonalosti a nepriľnavé farby a naneste 2 nátery PRIMER 400 po 8 hodinách pri 20°C naneste povrchovú úpravu MAGIC LIGHT K110.

PRÍPRAVA PRODUKTU:

riedenie: pripravené na použitie - dobre premiešajte s drevenou tyčinkou

nástroje: štetec-valček-morská špongia a sprej

počet náterov: 1 alebo viac

APLIKÁCIA:



VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it • www.valpaintjungle.it

APLIKAČNÝ CYKLUS:

Magic Light Finish K 110 možno nanášať na nové aj staré farby, hladké alebo drsné povrchy, ale dobre priľnavé a neodlupujúce sa pomocou štetca PV 76 alebo morskej špongie PV32. Alternatívne môžete použiť kompresor s multistriekacou pištoľou s tryskami 2,5-3mm.

Skladovanie: aj po použití sa uistite, že je nádoba pevne uzavretá, a skladujte pri teplote od +5 °C do +30 °C.

Stabilita: približne 1 rok, ak je nádoba dobre utesnená a nikdy neotvorená.

POZNÁMKY:

Pred použitím dobre premiešajte drevenou tyčinkou alebo kovovou tyčinkou

Aplikačná teplota nesmie byť nižšia ako +5 °C a vyššia ako +30 °C. Nádorie umyte ihneď po použití vodou a mydlom.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A LIKVIDÁCIA

Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné prečítať celý návod a Kartu bezpečnostných údajov.

Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár vhodnými ochrannými prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom. Podrobné informácie a pokyny pri manipulácii, bezpečnosti a osobnej ochrane sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov dostupnej v elektronickej verzii na webovej stránke www.dekorativne-natery.sk

Nádorie je nutné hneď po použití dôkladne umyť vodou a vhodným čistiacim prostriedkom. Nádorie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách. Likvidovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a podľa platných predpisov. Zneškodnite v súlade s platnými predpismi a spôsobmi nakladania s odpadom pre použité balenia.

Technický list č. SC 00256 vydaný manažérom kvality kontroly:

Vydanie n°1

Apríl 2015