

## SABULADOR EXTERIOR MATT FINE

### Technický list:

**NÁZOV:**

**SABULADOR EXTERIOR MATT FINE**

**TYP:**

Farby s matným efektom

**POUŽITIE:**

Vodou riediteľná farba na interiéry a exteriéry.

**ZLOŽENIE:**

**Špecifická hmotnosť:** Fine: 1,460 ± 30 g/l pri 20 °C

**Viskozita:** 7500 cps

**Výdatnosť:** 4-5 m<sup>2</sup>/l jedna vrstva (môže sa líšiť v závislosti od povrchu, pórovitosti a absorpcie podkladu a spôsobu aplikácie)

**Efekt:** matný

**Zafarbenie:** farebná škála z katalógu

**Balenie:** 1 l / 5 l / 12 l

**DOBA SCHNUTIA:**

**Suchý na dotyk:** 2 hodinách pri 20 °C






**Pretierateľný:** po 4-6 hodinách pri 20 °C

**Úplne suchý:** po 24 hodinách pri 20 °C




**CHARAKTERISTIKA**

**A ODOLNOST:**

Ľahko aplikovateľná farba na vodnej báze vhodná do exteriéru, vytvára dekoratívny pieskový efekt. SABULADOR EXTERIOR FINE vytvára povrchy s moderným dizajnom. SABULADOR EXTERIOR FINE je vysoko kvalitná farba, pretože je priedušná, umývateľná a odolná voči plesniam a riasam.

ŠPECIFIKÁCIA	ŠTANDARD	HODNOTA	OZŇCENIE
PRIEPUSTNOSŤ VODNEJ PARY Sd	UNI EN ISO 7783-2	Sd ≤ 0,14 m	UNI EN ISO 7783  <b>VAPOR BARRIER</b>
PRIEPUSTNOSŤ KVAPALNEJ VODY, W	UNI EN 1062-3	W=0,023 kg/m <sup>2</sup> /h	UNI EN 1062-3  <b>WATERPROOF</b>
ODOLNOSŤ PROTI PLESNIAM	UNI EN 15457	0	UNI EN 15457  <b>ANTIFUNGI</b>
ODOLNOSŤ VOČI RIASAM	UNI EN 15458	0	UNI EN 15458  <b>ANTIALGAE</b>
HROMADENIE NEČISTÔT	UNI EN 10792	DL = 1,35	UNI 10792  <b>NO DIRT</b>
Dátový list BFS č. 26 ks	-	Trieda A, skupina 1-3 v závislosti od farby	-

## ENVIRONMENTÁLNE VLASTNOSTI:

SPECIFIKÁCIA	STANDARD	HODNOTA	OZNAČENIE
OBSAH ONEBEZPEČNÝ CH LÁTKACH	-	NEOBSAHUJEE	
HODNOTA FORMALDEHYD, X	JIS A 1902-3	X < 0,005 mg/m <sup>2</sup> h F ****	
OBSAH TÉKAVÝCH LÁTKOK	Directive 2004/42/ES	max. 23 g/l (medza EÚ 200 g/l) Štvri.	

## PRÍPRAVA POVRCHU:

**Staré, vápenné alebo zásadité povrchy:** Odstráňte všetky staré odlupujúce sa nátery a umyte vodou a vhodným čistiacim prostriedkom. Po vysušení vyrovnajte povrch a prebrúste. Potom štetcom alebo valčekom naneste WATER FREE TRASPARENTE, zriedený v pomere 1:1 syntetickým riedidlom alebo riedidlom na farby. Po približne 16 hodinách pri 20 °C pokračujte farebným PRIMER 1400 zriedeným 15 – 20 % vodou. PRIMER 1400 by sa mal nanášať štetcom PV 09 alebo valčekom PV 95 s jednou alebo dvoma vrstvami nanesenými na zakrytie povrchu. Po 6-8 hodinách pri 20 °C pokračujte s SABULADOR EXTERIOR FINE.

**Nové povrchy:** Vyplňte povrch, ktorý chcete správne ošetriť. Po vysušení sa vrstva FISSATIVO ACRILICO 30 g Trasparente, zriedená vodou v pomere 1:5, sa nanese štetcom alebo valčekom. Približne po 8 hodinách pri 20 °C pokračujte farebným PRIMER 1400 zriedeným 15 – 20 % vodou. PRIMER 1400 by sa mal nanášať štetcom PV 09 alebo valčekom PV 95 s jednou alebo dvoma vrstvami nanesenými na zakrytie povrchu. Po 6-8 hodinách pri 20 °C pokračujte s aplikáciou SABULADOR EXTERIOR FINE.

## PRÍPRAVA PRODUKTU:

**úpravy:** pripravené na použitie

## APLIKÁCIA:

**Systém:** PV 09 štetec

**Počet vrstiev :** 1

## PROCES APLIKÁCIE:

**Pred aplikáciou produktu si pozorne pozrite video**

**Efekt ťahu štetca:** naneste a spracujte SABULADOR EXTERIOR FINE štetcom PV 09. Aplikáčna technológia spočíva v nanášaní veľkého množstva produktu krátkymi, rovnomernými ťahmi štetca vo všetkých smeroch.

**Aplikáčna teplota:** medzi +5 °C a +30 °C. Neaplikujte za silného slnečného svetla alebo vo veterných podmienkach. Nepoužívajte v dňoch s vysokou vlhkosťou alebo keď sú povrchy zamrznuté.

Chráňte povrch pred dažďom, vlhkosťou a teplotami pod +5 °C počas prvých 48 hodín, aby sa zachovali technické a estetické vlastnosti výrobku. Ak je povrch vystavený tečúcej vode počas prvých 10 dní po aplikácii, môžu sa objaviť zvislé pruhy, ktoré je možné odstrániť mechanicky, bez toho aby bola ohrozená kvalita produktu. Po úplnom vytvrdnutí sa vytvorí priehľadný film, ktorý poskytuje dobrú odolnosť voči nárazom a bežným odoberom.

**Skladovanie:** v tesne uzavretej konzerve, dokonca aj po použití, pri teplotách od +5 °C do +30 °C.

**Stabilita:** cca 2 roky v riadne uzavretej, nikdy neotvorenej nádobe .

SC 00316

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A LIKVIDÁCIA

Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné prečítať celý návod a Kartú bezpečnostných údajov.

Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár vhodnými ochrannými prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom.

Podrobné informácie a pokyny pri manipulácii, bezpečnosti a osobnej ochrane sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov dostupnej v elektronickej verzii na webovej stránke [www.dekorativne-natery.sk](http://www.dekorativne-natery.sk)

Náradie je nutné hneď po použití dôkladne umyť vodou a vhodným čistiacim prostriedkom. Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách. Likvidovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a podľa platných predpisov. Zneškodnite v súlade s platnými predpismi a spôsobmi nakladania s odpadom pre použité balenia.

**POZNÁMKY:** Pred použitím dôkladne premiešajte . Nástroje ihneď po použití umyte mydlom a vodou.

Technický list č. SC 00316, Vydané: Oddelením kontroly VALPAIN  
S.p.A. Via dell'Industria

Verzia 1. November 2022