



VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.dekorativne-natery.sk

SC 00236

VELIDOR FINE

Technický list:

NÁZOV:

VELIDOR FINE

TYP:

siloxánová povrchová úprava

POUŽITIE:

dekorácia interiéru a exteriéru na báze vody

CHARAKTERISTIKA:

špecifická hmotnosť: 1.120 ± 30 gr/LT. pri 20°C. (môže sa líšiť podľa drsnosti, absorpcie povrchu a aplikačných metód)

viskozita: = = =

výdatnosť: 25 - 30 m²/LT.

efekt: matný

zafarbenie: farby z katalógu

balenie: LT. 1- LT.2,5- LT.5

suché: 1 hodín pri 20°C

pretierateľné: 6-8 hodín pri 20°C

úplne suché: 24 - 36 hodín pri 20°C

DOBA SCHNUTIA:

VLASTNOSTI A

ODOLNOSŤ:

Farba na zdobenie vnútorných a vonkajších povrchov. VELIDOR FINE možno použiť na vytvorenie exkluzívnych prostredí v antickom štýle, ktoré zobrazujú klasický renesančný štýl, ale v súlade s najnovšími dekoratívnymi trendmi. VELIDOR FINE je priedušný a umývateľný, dá sa prelakovať a ľahko sa nanáša rôznymi nástrojmi (štetec, rukavice, špongia, valček atď.).

PRÍPRAVA POVRCHU:

Staré povrchy. Odstráňte starú nepriľnavú a odlupujúcu sa farbu a umyte ju vodou a vhodnými saponátom. Potom naneste vrstvu PRIMER 1200 zriedenú 50% s vodou, aby pôsobila ako fixačný prostriedok. Približne po 4 hodinách pri 20°C naneste druhú vrstvu PRIMER 1200 zriedenú 15 - 20% s vodou. Ak sú však povrchy čisté a neodlupujú sa, naneste jednu alebo dve vrstvy PRIMER 1200 zriedené 15 - 20% vodou. Po 4 hodinách pri teplote 20 °C pokračujte s aplikáciou VELIDOR FINE.

Nové povrchy. Na opravu povrchu použite plnivo. Po zaschnutí povrch prebrúste a naneste jednu alebo dve vrstvy PRIMER 1200 zriedeného 15 - 20% vodou. Po 4 hodinách pri teplote 20 °C pokračujte s aplikáciou VELIDOR FINE.

PRÍPRAVA PRODUKTU:

riedenie: sa má zriediť 20-30% s vodou

nástroje: štetec-rukavice- špongia- valček

počet náterov: 1 alebo 2

APLIKÁCIA:

Naneste vrstvu VELIDOR FINE krúživými ťahmi vo všetkých smeroch štetcom alebo rukavicou. VELIDOR FINE je možné nanášať aj štetcom alebo valčekom a krátko nato ho opracovať špongiou alebo rukavicou, kým je farba ešte mokrá.

SC00236

V prípade potreby je možné druhý náter VELIDOR FINE aplikovať po 6 - 8 hodinách pri teplote 20°C.

VELIDOR FINE je možné nanášať buď na PRIMER 1200 (pre interiéry a exteriéry) alebo priamo na akúkoľvek inú farbu bohatú na živicu, ktorá správne prilne k povrchu a je v dobrom stave a nie je prášková.

VELIDOR FINE je možné použiť na BUCCIATO PLASTICO 539, PLASTICO LISCIO 509, ISOLPAINT M399 a ANTICANDO 300 alebo 600.

Aplikačná teplota: nad +5 °C a pod +30 °C. Neaplikujte za priameho slnečného svetla alebo vo veterných podmienkach. Vyhnite sa aplikácii počas veľmi vlhkých dní alebo na zamrznuté povrchy.

Schnutie: v neprašnom prostredí 1 hodinu pri teplote 20 °C. Pretierateľné po 6 - 8 hodinách pri 20°C. Úplne suché po 24 hodinách, v závislosti od teploty miestnosti.

Skladovanie: uistite sa, že nádoba je aj po použití tesne uzavretá a skladovaná pri teplote nie nižšej ako +10 °C a neprevyšujúcej +30 °C.

Stabilita: približne 2 roky, ak nebula nádoba nikdy otvorená.

POZNAMKA:

Pracovné nástroje sa musia ihneď po použití umyť vodou a mydlom.

Technický list č. SC 00236 vydaný oddelením kontroly kvality

Vydanie n° 1

Júl 2012