

VALRENN 2

Technický list:

NÁZOV:

TYP:

POUŽITIE:

CHARAKTERISTIKA:

VALRENN 2

farba na vodnej báze pre interiér, ktorá je podobná jelenej koži

decentná výzdoba interiéru po štandardnej príprave povrchu

špecifická hmotnosť : 1.080 ± 30 gr/LT. pri 25°C

výdatnosť: 7 - 8 m²/LT (môže sa líšiť podľa drsnosti, pórovitosti a absorpcie povrchu a spôsobu aplikácie)

efekt: nepriehľadný, a textilný efekt

zafarbenie: farby z katalógu

balenie: LT. 0,750 - LT. 5

suché: 1 hodina pri 20°C

pretierateľné: 5 - 6 hodín pri 20°C

úplne suché: 24 hodín pri 20°C

DOBA SCHNUTIA:

VLASTNOSTI A

ODOLNOSŤ:

VALRENN 2 obsahuje špeciálne živice a pigmenty, ktoré umožňujú dosiahnuť dekoratívne efekty podobné tým, ktoré ponúka mäkká tkanina, v mimoriadne elegantných farebných odtieňoch.

VALRENN 2 sa môže aplikovať na povrchy, ako napríklad cement, omietku, sadrokartón, drevo a železo, po vhodnej úprave. Po dokončení procesu vytvrdzovania sa vytvorí priehľadný film, ktorý poskytuje vysokú úroveň odolnosti voči normálnemu opotrebovaniu.

Umývateľnosť: 15 dní po aplikácii mäkkou špongiou navlhčenou vo vode, po mieste prejdite jemne, aby ste predišli škvrnám a zmene farby.

ENVIROMENTÁLNE

VLASTNOSTI:

OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTOK	-	NEO BSA HUJE	
HODNOTA FORMALDEHYD X	JIS A 1902-3	X<0.005mg/m ² h F*****	
OBSAH TEKAVÝCH LÁTOK	Directive 2004-42-CE	max 12 g/L (UE Limit 200 g/L) Cat. A/I	

PRÍPRAVA POVRCHU:

Staré povrchy: Odstráňte starú neprilnavú a odlupujúcu sa farbu, potom ju umyte vodou a vhodným saponátom. Potom použite plnivo na opravu povrchu. Po vyschnutí povrch prebrúste. Potom naneste PRIMER 400 iba na plnené časti. Približne po 4 hodinách pri 20°C naneste vrstvu zafarbeného PRIMER 400 zriedeného 10 - 30% s vodou.

Ak sú však povrchy čisté a neodlupujú sa, naneste zafarbený PRIMER 400 zriedený 10 - 30% s vodou. Po 4 hodinách pri teplote 20 °C pokračujte s aplikáciou VALRENNY 2.

Nové povrchy. Na opravu povrchu použite plnivo. Po zaschnutí prebrúste a naneste PRIMER 400 iba na plnené časti. Približne po 4 hodinách pri 20°C aplikujte vrstvu zafarbeného PRIMER 400 a zriedeného 10- 30% s vodou. Po ďalších 4 hodinách pri teplote 20 °C pokračujte s aplikáciou VALRENNY 2.

PRÍPRAVA PRODUKTU:

riedenie: zriedené 10 – 20 % s vodou

katalýza: = = =

APLIKÁCIA :

nástroje: štetec a špachtľá

počet náterov : 2 alebo viac

APLIKAČNÝ CYKLUS:

Buckskin Effect: Rozotrite VALRENNU 2 malými krížovými ťahmi štetca vo všetkých smeroch. Po nanesení na plochu približne 1 meter štvorcový prejdite po povrchu štetcom ešte raz bez produktu vo všetkých smeroch, aby sa efekt Buckskin lepšie prejavil. Približne po 5 – 6 hodinách pri teplote 20 °C naneste druhú vrstvu VALRENNY 2 rovnakým postupom, ako je opísané vyššie.

Skladovanie: uistite sa, že je nádoba aj po použití tesne uzavretá a skladovaná pri teplote, ktorá nie je nižšia ako +10 °C a nie vyššia ako +30 °C.

Stabilita: približne 2 roky, ak je nádoba dobre utesnená a nikdy neotvorená

POZNÁMKY: VALRENNNA 2 je výrobok, ktorý je obzvlášť citlivý na spôsob aplikácie, a preto sa odporúča, aby prácu začala a dokončila tá istá osoba, aby sa predišlo rozdielom v štruktúre.

Odtiene sa môžu líšiť od odtieňov uvedených v katalógu o 20% až 30% a tiež medzi jednotlivými šaržami.

Poznámky:

Aplikačná teplota nesmie byť nižšia ako +5 °C a vyššia ako +30 °C. Nástroje umyte krátko po použití vodou a mydlom.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A LIKVIDÁCIA

Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné prečítať celý návod a Kartú bezpečnostných údajov.

Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár vhodnými ochrannými prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom.

Podrobné informácie a pokyny pri manipulácii, bezpečnosti a osobnej ochrane sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov dostupnej v elektronickej verzii na webovej stránke www.dekorativne-natery.sk

Náradie je nutné hneď po použití dôkladne umyť vodou a vhodným čistiacim prostriedkom. Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách.

Likvidovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a podľa platných predpisov. Zneškodnite v súlade s platnými predpismi a spôsobmi nakladania s odpadom pre použité balenia.

Technický list č. SC 00187 vydaný oddelením kontroly kvality

Vydanie n° 1

Júl 2020

