

SABULADOR EXTERIOR MATT MEDIO

Technický list:

NÁZOV:

SABULADOR EXTERIOR MATT MEDIO

TYP:

Farba s matným efektom

POUŽITIE:

Vodou riediteľná farba pre interiéry a exteriéry.

ZLOŽENIE:

Špecifická hmotnosť: Medio: 1,460 ± 30 g/l pri 20 °C

Viskozita:

7 000 cps

Výdatnosť:

4-5 m²/l jedna vrstva (môže sa líšiť v závislosti od povrchu, pórovitosti a absorpcie podkladu a spôsobu aplikácie)

Efekt:

matný

Zafarbenie:

farebná škála z katalógu

Balenie:

1 l / 5 l / 12 l

DOBA SCHUTIA:

Suché na dotyk:

po 2 hodinách pri 20 °C

Pretierateľné:

po 4-6 hodinách pri 20 °C






Úplne suché na dotyk:

po 24 hodinách pri 20°C




VLASTNOSTI A

ODOLNOSŤ:

Ľahko aplikovateľná farba na vodnej báze vhodná do exteriéru, vytvára dekoratívny pieskový efekt. SABULADOR EXTERIOR MEDIO vytvára povrchy s moderným dizajnom. SABULADOR EXTERIOR MEDIO je vysoko kvalitná farba, pretože je priedušná, umývateľná a odolná voči plesniam a riasam.

ŠPECIFIKÁCIA	ŠTANDARD	HODNOTA	OZNAČENIE
PRIEPUSTNOSŤ VODNEJ PARY Sd	UNI EN ISO 7783-2	Sd ≤ 0,14 m	UNI EN ISO 7783  VAPOR BARRIER
PRIEPUSTNOSŤ KVAPALNEJ VODY, W	UNI EN 1062-3	W=0,023 kg/m ² /h	UNI EN 1062-3  WATERPROOF
ODOLNOSŤ PROTI PLESNIAM	UNI EN 15457	0	UNI EN 15457  ANTIFUNGI
ODOLNOSŤ VOČI RIASAM	UNI EN 15458	0	UNI EN 15458  ANTIALGAE
HROMADENIE NEČISTÔT	UNI EN 10792	DL = 1,35	UNI 10792  NO DIRT
BFS č. 26 ks	-	Trieda A, skupina 1-3 v závislosti od farby	-

**ENVIRONMENTÁL
NE VLASTNOSTI:**

ŠPECIFIKÁCIA	ŠTANDARD	HODNOTA	O ZNAČENIE
OBSAH ONEBEZPEČNÝ CH LÁTKACH	-	NEOBSAHUJEE	
HODNOTA FORMALDEHYDU, X	JIS A 1902-3	X < 0,005 mg/m ² h F ****	
OBSAH TĚKAVÝCH LÁTKOK	Directive 2004/42/ES	max. 23 g/l (limit EÚ 200 g/l) kat. A/1	

**PRÍPRAVA
POVRCHU:**

Staré, vápenné alebo zásadité povrchy: Odstráňte všetky staré odlupujúce sa nátery a umyte vodou a vhodným čistiacim prostriedkom. Po vysušení vyrovnajte povrch a prebrúste. Potom štetcom alebo valčekom naneste WATER FREE TRASPARENTE, zriedený v pomere 1:1 syntetickým riedidlom alebo riedidlom na farby. Po približne 16 hodinách pri 20 °C pokračujte farebným PRIMER 1400 zriedeným 15 – 20 % vodou. PRIMER 1400 by sa mal nanášať štetcom PV 09 alebo valčekom PV 95 s jednou alebo dvoma vrstvami nanesenými na zakrytie povrchu. Po 6-8 hodinách pri 20 °C pokračujte s SABULADOR EXTERIOR MEDIO.

Nové povrchy: Vyplňte povrch, ktorý chcete správne ošetriť. Po vysušení sa vrstva FISSATIVO ACRILICO 30 g Trasparente, zriedená vodou v pomere 1:5, naniesie štetcom alebo valčekom. Približne po 8 hodinách pri 20 °C pokračujte farebným PRIMER 1400 zriedeným 15 – 20 % vodou. PRIMER 1400 by sa mal nanášať štetcom PV 09 alebo valčekom PV 95 s jednou alebo dvoma vrstvami nanesenými na zakrytie povrchu. Po 6-8 hodinách pri 20 °C pokračujte s aplikáciou SABULADOR EXTERIOR MEDIO.

**PRÍPRAVA
PRODUKTU:**

Zriedenie: zriedi sa 10 % vodou

POUŽITIE:

Systém: štetec PV 09

Počet vrstiev: 1

**PROCES
PODÁVANIA
ŽIADOSTÍ:**

Pred aplikáciou produktu si pozorne pozrite video

Efekt ťahu štetca: a spracujte SABULADOR EXTERIOR FIN štetcom PV 09. Aplikáčna technológia spočíva v nanášaní veľkého množstva produktu krátkymi, rovnomernými ťahmi štetca vo všetkých smeroch.

Aplikáčna teplota: medzi +5 °C a +30 °C. Neaplikujte za silného slnečného svetla alebo vo veterných podmienkach: Nepoužívajte v dňoch s vysokou vlhkosťou alebo keď sú povrchy zamrznuté.

Chráňte povrch pred dažďom, vlhkosťou a teplotami pod +5 °C počas prvých 48 hodín, aby sa zachovali technické a estetické vlastnosti výrobku. Ak je povrch vystavený tečúcej vode počas prvých 10 dní po aplikácii, môžu sa objaviť zvislé pruhy, ktoré je možné odstrániť mechanicky bez toho, aby bola ohrozená kvalita produktu. Po úplnom vytvrdnutí sa vytvorí priehľadný film, ktorý poskytuje dobrú odolnosť voči nárazom a bežným ošetrovaniu.

Skladovanie: v tesne uzavretej plechovke, dokonca aj po použití, pri teplotách od +5 °C do +30 °C **Stabilita:** cca 2 roky v riadne uzavretej, nikdy neotvorenej nádobe .

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A LIKVIDÁCIA

Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné prečítať celý návod a Kartu bezpečnostných údajov.

Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár vhodnými ochrannými prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom.

Podrobné informácie a pokyny pri manipulácii, bezpečnosti a osobnej ochrane sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov dostupnej v elektronickej verzii na webovej stránke www.dekorativne-natery.sk

Náradie je nutné hneď po použití dôkladne umyť vodou a vhodným čistiacim prostriedkom. Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách. Likvidovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a podľa platných predpisov. Zneškodnite v súlade s platnými predpismi a spôsobmi nakladania s odpadom pre použité balenia.

POZNÁMKY: Pred použitím dôkladne premiešajte. Nástroje ihneď po použití umyte mydlom a vodou.

Technický list č. SC 00315, Vydané: Oddelením kontroly VALPAIN
S.p.A. Via dell'Industria

Verzia 1. November 2022